

110012

Fondo AC 012 Incoloro

Fondo de Poliuretano/Acrilico Incoloro

CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Buena transparencia	Fácil lijado	No amarilleante
Uso aconsejado:	Cocina	Baño	Moderno
Método de aplicación:	Pistola	Cortina	
Catalizadores Recs:	10:1 190070		
Diluyentes Recs:	510101	510102	540414 Verano

BRILLOS DISPONIBLES

DATOS TÉCNICOS (25 °C)

Viscosidad de suministro Din 4 (s)	22 - 28"	Densidad (g/cc)	0.900 - 0.940
Viscosidad de mezcla Din 4 (s)	20 - 23"	Resistividad mezcla (MOhm cm)	30 - 200
Viscosidad de aplicación Din 4 (s)		MNV (%)	20 - 24%
Tiempo de vida (Pot Life)	3 - 4 h	COV's (% Peso)	78.07

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Secado 120 g/m2 a 25 °C			
Secado Polvo	20'		
Secado tacto	35'		
Apilado	24 h		
Lijado / Repintado	4 - 5 h		
Cantidad aconsejada por mano	120 - 150 g/ m2		

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplicar sobre Chapa, madera maciza ó tablero de partículas. Lijar con grano 180 - 220 y eliminar bien el polvo
Asegurarse de que este bien seco y libre de suciedad ó cualquier sustancia contaminante

CONSEJOS APLICACIÓN

En función del equipo de aplicación utilizado así como las condiciones ambientales, debe ajustarse el tipo y cantidad de disolvente empleado.
Como pauta general rebajar un 10% con 510102 Disolvente 102 Poliuretano ó 510101 Disolvente 101 Poliuretano Medio .
Si las temperaturas son elevadas ó hay mucha humedad añadir 5% 520204 Disolvente 204 Retardante Medio ó 540414 Disolvente 414 Retardante

Aplicación	Dilución %	Boquilla	Presión Aire	Presión Bomba
Pistola de copa	10	2.5	2.5	
Pistola Airmix				

PRECAUCIONES

Mezclar bien el producto antes de su uso
Para obtener un buen resultado aplicar siempre entre 15 - 25 °C y 50 - 75% de humedad relativa
Caducidad: 12 meses (Almacenado entre 5 - 35°C)
Los residuos de pintura deben ser eliminados de acuerdo a la normativa vigente. No tirar los residuos por el desagüe
Recomendamos consultar la Ficha de Seguridad del Producto

ADITIVOS

Acción	Añadir	Dosis %	Gramos para 20 Lts
Contaminación de siliconas	980066 Aditivo 066 Anti silicona	5% Máximo	1000
Antiamarilleo	980102	10%	2000

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. // 24/01/2017 Version-2

VALRESA. Polígono Industrial Reva
Avda.dels Gremis, s/n Sector 13
Riba-Roja de Turia Valencia E46394
ESPAÑA Tel. 96 1669560